

ADHESIVO EPOXY A-302

DESCRIPCIÓN

El Adhesivo epoxy A-302 es un adhesivo multipropósito, destinado a cubrir las más variadas necesidades a la hora de pegar, sellar y reparar y reconstituir superficies.

De dos componentes, translucido y de alto poder adhesivo, ha sido diseñado para pegar y sellar madera, aglomerados, metales, vidrio, goma, hormigón, etc. Puede ser utilizado como imprimación o barniz epoxy previamente diluido con diluyente para epoxy.

Es especialmente apto para la industria naval y trabajos de carpintería debido a su excelente adhesión a la madera y a la gran resistencia al agua dulce y salada.

Resiste temperaturas de hasta 80°C y el ataque de agentes químicos agresivos como ácidos y álcalis diluidos, grasas, aceites y solventes.

Puede ser aplicado sobre superficies secas o húmedas.

Una vez fraguado, el material puede ser limado, aserrado, agujereado, fresado, lijado, pulido y pintado con herramientas comunes.

APLICACIONES

Reparación de embarcaciones, tablas de surf.

Unir piezas en el armado de muebles y todo tipo de artículos de madera.

Pegar machimbre, fórmica a madera

Enchapar placas

Fijar tornillos, pernos, tuercas, mangos de herramientas, cuchillos.

MODO DE USO

1° PASO:

Realizar una adecuada preparación de la superficie consistente en un lijado o rayado previo con el fin de eliminar restos de oxido, pintura o partículas sueltas, aumentar el área de adhesión y generar mordientes para un mejor anclaje mecánico del adhesivo. Luego desengrasar la superficie utilizando alcohol medicinal (no utilizar thinner) a fin de eliminar los residuos de la lija.

2° PASO:

Mezclar con espátula volúmenes iguales de ambos componentes. Si es necesario, en función de la aplicación, dejar reposar unos 10-15 minutos la mezcla hasta que adquiera una consistencia mas líquida.

3° PASO:

Aplicar el adhesivo sobre una de las superficies a unir

4° PASO:

Unir y mantener la unión inmóvil durante 5 horas.

MUY IMPORTANTE: Una adecuada preparación de la superficie y un correcto mezclado de los componentes garantizarán el éxito de la adhesión.

RECOMENDACIONES

Si desea acelerar la velocidad de fraguado, aplique una fuente de calor (estufa, secador de cabello, etc.).

Si la reparación debe quedar expuesta a la luz solar directa, se recomienda protegerla con pintura para exterior, debido a que los epoxy no tienen buena resistencia a los rayos UV.

INFORMACION TECNICA

Color de la Mezcla: Ámbar

Relación de Mezcla: 1:1

| | | |
|---|--|-----------------------|
| Densidad de la mezcla: | 1.05 ± 0.05 g/cm ³ | |
| Resistencia a la Temperatura: | Hasta 80 °C | |
| Tiempo Abierto de Trabajo (*) | 2hs 30` a 25 °C | |
| Tiempo de Endurecimiento (*) | 5 hs a 25 °C | |
| Dureza Shore D a 25 °C: | ≥80 a las 24 hs. | |
| Resistencia a la tracción a las 24 hs: | Unión sup. acero | 60 kg/cm ² |
| | Unión sup. madera | 60 kg/cm ² |
| Rendimiento: | 1.1 Kg/ m ² para un espesor de 1 mm | |
| Temperatura de descomposición: | 202 °C | |

(*) Valores obtenidos sobre 20 g. de mezcla. A mayor volumen y temperatura se acelera su endurecimiento. No es conveniente trabajar por debajo de los 12 °C dado que el producto puede fraguar en forma deficiente. El producto desarrolla su máxima resistencia a las 24 horas

| RESISTENCIA QUIMICA | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Agua Fría | Excelente |
| Agua Caliente | Excelente |
| Hidróxido de Sodio 10 %, | Excelente |
| Ácido Clorhídrico 10% | Excelente |
| Ácido Sulfúrico 30% | Excelente |
| Hidrocarburos (Nafta, Kerosene, etc.) | Excelente |
| Grasas y Aceites | Excelente |
| Radiación UV | Baja (ver recomendaciones) |

HIGIENE

Lave sus manos y las herramientas utilizadas con agua tibia y jabón o detergente, antes de que el adhesivo fragüe. Recuerde que, una vez endurecido el producto, sólo podrá retirarse por medios mecánicos.

PRECAUCIONES

Puede causar irritación en la piel a personas alérgicas o por contacto prolongado. Para evitar que esto ocurra, recomendamos usar guantes quirúrgicos, químicos o cremas protectoras.
 Evite el contacto con los ojos: si esto sucediera, enjuáguese con abundante agua templada durante 15 minutos. Si las molestias persisten, consulte al especialista.
 No arrojar al fuego, su combustión produce gases tóxicos.
 No ingerir.
 Mantener alejado del alcance de los niños y las mascotas.

La información técnica suministrada está basada en ensayos realizados en nuestro Laboratorio. No podemos asumir ninguna responsabilidad respecto al uso que se haga de ella.