

## **ADHESIVO EPOXY P-505**

### **Pegado de Pisos de Madera**

#### **DESCRIPCIÓN:**

Parsecs P-505 es un adhesivo de dos componentes formulado a base de resinas epoxy.

Es de fácil preparación y aplicación. Permite realizar el pulido o plastificado de pisos de madera luego de transcurridas 24 horas de su aplicación.

Evita la transferencia de humedad a la madera y otorga una excelente adherencia de la madera a carpetas cementicias, hormigón, cerámicas, losas, etc.

#### **MODO DE USO**

1°PASO: Verificar que la superficie se encuentre firme, nivelada, limpia, seca, libre de grasas y aceites.

Si existen porciones que sean fácilmente desgranables por frotamiento, eliminarlas mediante cepillado o arenado.

2° PASO: Mezclar con espátula partes iguales de ambos componentes hasta obtener una mezcla uniforme, sin vetas de color.

3° PASO: Aplicar el adhesivo sobre la superficie ya preparada utilizando una llana dentada.

4° PASO: Colocar las maderas asegurando el apoyo total de las mismas.

5° PASO: Esperar 24 a 36 hs antes de realizar el pulido o plastificado del piso.

**MUY IMPORTANTE:** Una adecuada preparación de la superficie y un correcto mezclado de los componentes garantizarán el éxito de la adhesión.

#### **INFORMACION TECNICA**

<b>Color de la Mezcla:</b>	Ámbar
<b>Relación de Mezcla:</b>	1 A : 1 B
<b>Densidad de la mezcla:</b>	1,4 ±0,1 gr/cm <sup>3</sup>
<b>Tiempo Abierto de Trabajo</b>	45 min a 25 °C
<b>Tiempo de Habilitación:</b>	24 a 36 hs
<b>Temperatura de Aplicación:</b>	12 a 35 °C
<b>Humedad de la Carpeta:</b>	Max. 2,5 %
<b>Rendimiento:</b>	Aprox. 1.4 kg/m <sup>2</sup> por mm de espesor

#### **HIGIENE**

Lave sus manos y las herramientas utilizadas con agua tibia y jabón o detergente, antes de que el adhesivo fragüe. Recuerde que, una vez endurecido el producto, sólo podrá retirarse por medios mecánicos.

#### **PRECAUCIONES**

Puede causar irritación en la piel a personas alérgicas o por contacto prolongado. Para evitar que esto ocurra, recomendamos usar guantes quirúrgicos, químicos o cremas protectoras.

Evite el contacto con los ojos: si esto sucediera, enjuáguese con abundante agua templada durante 15 minutos. Si las molestias persisten, consulte al especialista.



Inflamable de 2° grado, mantener alejado del calor, fuego y fuentes de ignición.

Evitar la inhalación continua de sus vapores.

Usar en ambientes ventilados.

No ingerir, mantener fuera del alcance de niños y mascotas.

Debe ser almacenado en ambientes frescos, secos y ventilados, lo que prolonga su vida en el envase entre usos.

*La información técnica suministrada está basada en ensayos realizados en nuestro Laboratorio. No podemos asumir ninguna responsabilidad respecto al uso que se haga de ella.*