



Adhesivo de Contacto

F I C H A T É C N I C A

D E S C R I P C I Ó N

Parsecs Adhesivo de Contacto es un adhesivo de doble contacto fabricado a base de caucho y resinas sintéticas disueltos en solventes libres de Tolueno.

Ha sido formulado especialmente para el pegado de materiales que exijan alta resistencia al desgarro como cuero, alfombras, tapizados, laminados plásticos, maderas, goma, cartón, fibras, etc.

A P L I C A C I O N E S

- Tapicería, Zapatería, Construcción y Decoración, Carpintería, Enchapados, etc

A D H I E R E S O B R E

Cuero	Madera
Alfombras	Goma
Tapizados	Cartón
Laminados plásticos	Fibras

M O D O D E U S O

1º PASO

Las superficies deben estar limpias y secas, libres de polvo o partículas sueltas, grasa u óxido

2º PASO

Aplicar una delgada capa de adhesivo en cada una de las superficies a unir utilizando espátula, llana dentada o pincel. Dejar transcurrir 15 a 20 minutos aproximadamente hasta que el mismo esté seco al tacto. Si la superficie es porosa repetir este paso.

3º PASO

Unir las partes en la posición deseada y presionar firmemente. Dejar fraguar por lo menos 24 horas.

I N F O R M A C I Ó N T É C N I C A

Densidad:	0.85 g/cm ³
Tiempo Abierto de Trabajo:	15 – 20 minutos a 25 °C
Resistencia al Desgarro: (unión de superficies de cuero)	Se rompe el sustrato
Rendimiento:	2 a 4 m ² /litro, aplicando una película de 0.2 mm y dependiendo de la absorción de la superficie.

H I G I E N E

Lave sus manos y las herramientas utilizadas con agua tibia y jabón o detergente, antes de que el adhesivo fragüe.

P R E C A U C I O N E S

Inflamable de primera, no apagar con agua

Mantener alejado del fuego

Evitar la inhalación continua de sus vapores.

Usar en ambientes ventilados.

El contacto directo y prolongado con la piel o los ojos, puede producir irritaciones. En caso de producirse, lavar inmediatamente con abundante agua y recurrir al médico.

No ingerir, mantener fuera del alcance de niños y mascotas.

P R E S E N T A C I O N

Pomos de 50 cm³, latas de 250 cm³.

La información técnica suministrada está basada en ensayos realizados en nuestro Laboratorio. No podemos asumir ninguna responsabilidad respecto al uso que se haga de ella.