

Cola Vinílica

F I C H A T É C N I C A

D E S C R I P C I Ó N

Adhesivo Vinílico de alta calidad diseñado a partir de resinas vinílicas para el pegado de todo tipo de maderas, cartones, papeles, telas, etc.

A P L I C A C I O N E S

- Armado de muebles y todo tipo de artículos de madera.
- Pegado de machimbre
- Enchapado de placas
- Pegado de fórmica a madera

A D H I E R E S O B R E

Madera
Cartón
Papel
Tela
Cuero
Enchapados

M O D O D E U S O

1º PASO

Las superficies deben estar limpias y secas, libres de polvo o partículas sueltas, grasa u óxido

2º PASO

Homogeneizar el adhesivo antes de utilizar. Aplicar una delgada capa de adhesivo en cada una de las superficies a unir y dejar transcurrir 2 a 3 minutos aproximadamente. En días de elevada humedad dejar transcurrir mayor tiempo (10 minutos aprox.)

3º PASO

Unir las partes en la posición deseada y prensarlas durante 2 ½ horas a 25 °C.

Luego del prensado, las piezas se deben dejar en reposo durante 6 horas como mínimo para que el adhesivo desarrolle su máxima resistencia.

R E C O M E N D A C I O N E S

Trabajar a temperaturas superiores a 10 °C

INFORMACIÓN TÉCNICA

Color:	Blanco
Densidad:	1,00 a 1,05 g/cm ³
Viscosidad:	20,000 a 30,000 cp
Tiempo abierto de trabajo:	Aprox. 15 minutos a 25 °C
Resistencia a esfuerzos de Tracción (unión de madera):	30 Kg/cm ²
Rendimiento teórico sobre madera:	150 a 200 g/m ²

HIGIENE

Lave sus manos y las herramientas utilizadas con agua tibia y jabón o detergente, antes de que el adhesivo fragüe.

PRECAUCIONES

Conservar el envase bien cerrado.
Utilizar en ambientes ventilados.
No exponer al contacto con la piel.
Mantener alejado de los niños.
Producto no inflamable.

PRESENTACION

Potes de 125g, 250g, 500g y 1 Kg
Con pico aplicador: 125g, 250g y 500g.

La información técnica suministrada está basada en ensayos realizados en nuestro Laboratorio. No podemos asumir ninguna responsabilidad respecto al uso que se haga de ella.