

Adhesivo Instantáneo Pegatodo

F I C H A T É C N I C A

D E S C R I P C I Ó N

Parsecs Adhesivo Instantáneo Pegatodo es un adhesivo instantáneo para uso general desarrollado fundamentalmente para adherir en superficies como madera, cerámica, porcelana, etc. con una velocidad mayor que la de los adhesivos instantáneos y colas vinílicas convencionales.

A P L I C A C I O N E S

- Electrónica.
- Relojería, joyería, óptica, instrumentos de precisión.
- Electrodomésticos
- Vajillas, artesanías, bijouterie, maquetas, hobbies.
- Asegurar tuercas, tornillos, pernos, nudos de pesca, etc.

A D H I E R E S O B R E

Hierro	Madera
Acero inoxidable	Papel
Aluminio	Cartón
PVC	Granito
Cuero	Cerámica
Goma	Vidrio

M O D O D E U S O

1º PASO

Limpiar las superficies a unir con alcohol medicinal y dejar secar.

2º PASO

Aplicar una gota sobre una de las superficies a unir, de modo que al efectuar la unión de las piezas, quede solo una película delgada.

3º PASO

Ensamblar las piezas y presionar firmemente durante 30 a 40 segundos. No someter la unión a grandes esfuerzos durante una hora.

El fraguado total del producto depende del material a unir. Normalmente ocurre entre 12 y 24 horas a temperatura ambiente.

R E C O M E N D A C I O N E S

Cuanto menor sea la película de adhesivo aplicada, mayor será la adherencia.

Para unir superficies grandes aplicar sobre una de las superficies una gota de Parsecs Adhesivo Pegatodo cada 2 cm., unir las superficies y presionar firmemente durante el tiempo indicado.

Si se tapa el pico aplicador, destapar con una aguja apuntando en dirección contraria al cuerpo, tratando de no presionar el envase.

Conservar en lugar fresco y seco, preferentemente a temperaturas entre 5° y 15° C (heladera familiar) para prolongar su vida útil.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Color:	Transparente	
Resistencia a la Temperatura:	- 55°C a 82 °C	
Relleno de Holgura:	0.12 mm	
Velocidad de pegado:	Madera: 30 a 40 seg	Vidrio: 6 a 10 seg
	PVC: 3 a 10 seg	Acero: 15 a 30 seg
Adherencia:	Madera: Se rompe el sustrato	Vidrio: Se rompe el sustrato
	Acrílico: Se rompe el sustrato	Acero: >1200 Kgf/gota

HIGIENE

Si eventualmente sus dedos quedaran pegados entre sí, no trate de separarlos bruscamente, sino con agua tibia y jabón.

Los elementos utilizados pueden limpiarse con acetona.

Evitar salpicaduras en los ojos; si esto ocurriese, no cerrar los párpados; enjuagar con abundante agua templada y consultar de inmediato a un médico.

PRECAUCIONES

Evitar el contacto con la piel, dado que adhiere a ésta rápidamente.

No ingerir.

Si se utilizan grandes cantidades, trabajar en ambientes ventilados.

Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.

Conservar en lugar fresco y seco.

PRESENTACION

Envases de 10 g

La información técnica suministrada está basada en ensayos realizados en nuestro Laboratorio. No podemos asumir ninguna responsabilidad respecto al uso que se haga de ella.