Adhesivo Instantáneo Gel

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

El Adhesivo Instantáneo Gel es ideal para realizar uniones instantáneas, resistentes y duraderas. Una sola gota es suficiente para lograr una unión eficaz.
Se puede aplicar sobre superficies porosas o absorbentes, dado que no escurre ni salpica. Permite mayor tiempo de trabajo, posicionar piezas y corregir errores de pegado.

APLICACIONES

- Electrónica.
- Relojería, joyería, óptica, instrumentos de precisión.
- Electrodomésticos
- Vajillas, artesanías, bijouterie, maquetas, hobbies.

ADHIERE SOBRE

Hierro	Madera
Acero inoxidable	Papel
Aluminio	Cartón
PVC	Granito
Cuero	Cerámica
Goma	Vidrio

MODO DE USO

1° PASO
Para abrir el pomo por primera vez, simplemente enrosque el conjunto de tapa pico aplicador hasta perforar la membrana de aluminio, teniendo la precaución de no presionar el pomo.

2° PASO
Aplicar sobre superficies secas, libres de polvo y óxido; desengrasarlas preferentemente con alcohol medicinal. Aplicar una sola gota en las superficies a unir.

3° PASO
Presione firmemente durante 120 segundos. No someta la unión a grandes esfuerzos durante una hora. El fraguado total del producto depende del material a unir. Normalmente ocurre entre 12 y 24 horas a temperatura ambiente.

RECOMENDACIONES

Cuanto menor sea la película de adhesivo aplicada, mayor será la adherencia.
Para unir superficies grandes aplicar sobre una de las superficies una gota de Parsecs Instantáneo Gel cada 2 cm., unir las superficies y presionar firmemente durante el tiempo indicado.
Si se tapa el pico aplicador, destapar con una aguja apuntando en dirección contraria al cuerpo, tratando de no presionar el pomo.

Conservar en lugar fresco y seco, preferentemente a temperaturas entre 5° y 15° C (heladera familiar) para prolongar su vida útil.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Color:	Transparente	
Resistencia a la Temperatura:	- 55°C a 82 °C	
Relleno de Holgura:	1 mm	
Velocidad de pegado:	Madera: 60 a 90 seg	Vidrio: 6 a 20 seg
	Acrílico: 10 a 50 seg	Acero: 10 a 60 seg
Adherencia:	Madera: Se rompe el sustrato	Vidrio: Se rompe el sustrato
	Acrílico: Se rompe el sustrato	Acero: 100 a 150 Kgf/gota

HIGIENE

Si eventualmente sus dedos quedaran pegados entre sí, no trate de separarlos bruscamente, sino con agua tibia y jabón.
Los elementos utilizados pueden limpiarse con acetona.
Evitar salpicaduras en los ojos; si esto ocurriese, no cerrar los párpados; enjuagar con abundante agua templada y consultar de inmediato a un médico.

PRECAUCIONES

Evitar el contacto con la piel, dado que adhiere a ésta rápidamente.
No ingerir.
Si se utilizan grandes cantidades de Adhesivo Instantáneo, trabajar en ambientes ventilados.
Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.
Conservar en lugar fresco y seco.

PRESENTACION

Pomos por 3 g

La información técnica suministrada está basada en ensayos realizados en nuestro Laboratorio. No podemos asumir ninguna responsabilidad respecto al uso que se haga de ella.