

Sellador de Poliuretano

F I C H A T É C N I C A

D E S C R I P C I Ó N

Sellador de uretano de un solo componente, que cura por contacto con la humedad ambiente. Es una pasta de baja densidad y su tixotropía autoportante evita que se modifique el perfil extrudado, aun en aplicaciones verticales u horizontales invertidas. Posee alta resistencia al agua, rayos UV y ambientes corrosivos. Fragua a temperatura ambiente. Producto apto para ser pintado.

A P L I C A C I O N E S

- Ideal para uso en la construcción: sellado de juntas de dilatación de cemento.
- Reparado de fisuras en piedra o concreto,
- Unión y sellado en techos y terrazas.
- Juntas entre diversos materiales.
- Armado de puertas y ventanas.

A D H I E R E S O B R E

Acero	Azulejos	Fibra de vidrio
Acero Inoxidable	Cerámicos	PVC
Aluminio	Chapas galvanizadas	Mampostería
Aluminio Anodizado	Marmol	
Vidrio	Granito	
Madera	Ladrillo	

M O D O D E U S O

1º PASO

Retirar de la junta toda la superficie que sea fácilmente desgranable por frotamiento. La junta debe estar limpia, seca y libre de aceites y grasas

2º PASO

Perforar el pico del cartucho

3º PASO

Cortar el pico aplicador en forma oblicua, a la altura deseada para obtener el grosor de sellado deseado. Luego roscar al cartucho.

4º PASO

Insertar el cartucho en la pistola aplicadora.

5º PASO

Aplicar a presión constante, evitando que quede aire ocluido. Alisar con espátula.

Una vez abierto, el cartucho se debe guardar con el pico aplicador colocado. Antes de volver a utilizarlo, remover y limpiar el excedente.

RECOMENDACIONES

No utilizar en juntas de profundidad mayor a 13 mm

No cura en presencia de restos de sellador de siliconas.

Evitar contacto con altos niveles de cloro

Durante la cura, evitar el contacto con alcohol u otros limpiadores al solvente.

El sellador curado puede ser pintado con pinturas base acuosa y la mayoría de las pinturas de 2 componentes. Los esmaltes sintéticos pueden tardar en secar, sugerimos testear la compatibilidad antes de aplicar.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aspecto:	Pasta Tixotrópica Autoportante	
Colores:	Gris – Blanco - Negro	
Densidad:	1,2 g/cm ³	
Consistencia (SAG):	No escurre en superficies verticales ni invertidas	
Resistencia a la Intemperie:	Excelente	
Temperatura de Aplicación:	+5 a 40 °C	
Resistencia a la Temperatura:	Desde -30 °C hasta 80 °C	
Tiempo de Formación de Piel:	90 minutos a 25 °C	
Tiempo de curado:	Espesor 3mm: 24h	Espesor 6mm: 48h
Dureza Shore A:	40° ±5 °	
100% Módulo elasticidad (ISO8339):	0.7 MPa	
Elongación a la rotura (ISO8339)	>600%	

HIGIENE

Lave sus manos y las herramientas utilizadas con agua tibia y jabón o detergente, antes de que el adhesivo fragüe.

El material recientemente aplicado puede limpiarse con aguarrás, una vez fraguado solo podrá retirarse por medios mecánicos.

PRECAUCIONES

Combustible. Conservar en lugar fresco y seco

En contacto con los ojos o la piel puede causar irritación.

No ingerir

Mantener alejado del alcance de niños y mascotas.

P R E S E N T A C I O N

Cartuchos por 300 cm³

La información técnica suministrada está basada en ensayos realizados en nuestro Laboratorio. No podemos asumir ninguna responsabilidad respecto al uso que se haga de ella.